

## AAROBAT AQUA 259 - der Fassadentiefgrund Zum Verfestigen von mineralischen Fassaden

Wasserverdünnbarer Untergrund-Verfestiger/Tiefgrund für das Fassadenfarbsystem AAROSILICO PROTECT F.



AAROBAT AQUA 259 ist als Untergrund-Verfestiger abgestimmt auf die Silikonharzfassadenfarbe AAROSILICO F 532. Im Neubau und der Renovation werden damit Fassaden verfestigt.

### Nachhaltige Produktion + Logistik

Unser Unternehmen produziert dieses Produkt zu 100 % mit Erneuer-barer Energie aus eigener Fotovoltaikanlage. Die Produkte werden bewusst mit dem Dualen Transportkonzept *Schiene – Strasse* spediert zur CO<sub>2</sub> Minimierung. Davon sind ⅔ Schienentransporte.

### Ökologisches Containersystem

Für Grossmengenlieferungen beinhaltet unser Umweltkonzept Karton-container (statt Kunststoffässer) die aus Altpapier und Altkarton hergestellt sind. Im Kreislauf wird der Kartoncontainer mehrmals wiederverwendet. Nach mehrmaligem Gebrauch wird dieser recycelt und gelangt wieder in den Stoffkreislauf zurück.

### Anwendung

**AAROBAT AQUA 259 wird auf porösen-, mürben-, oder mehligem-sehr stark- oder sehr unregelmässig saugenden mineralischen Untergründen eingesetzt als Fassadentiefgrund.**

Es bildet sich eine regelmässige-, kompakte-, verfestigte Oberfläche aus. Geeignet für die Aufnahme von nachfolgenden Beschichtungen.

Eventuell vorhandene Sinterhaut muss vorgängig entfernt werden. Die Verwendung dieses Fassadentiefgrundes entbindet nicht von der Prüfung der Verfestigungswirkung des gesamten Beschichtungs-systems auf einer Musterfläche.

Prüfen nach 3 Tagen Trocknungszeit.

AAROBAT AQUA 259 kann mittels rollen, streichen und airless-spritzen verarbeitet werden.

### Farbton

Farblos

### Eigenschaften

**Weitere qualitätsrelevante Eigenschaften zu Ihrem Nutzen**

- 30 Jahre Praxiserfahrung am Objekt
- Die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit bleibt erhalten
- Geruchsneutral
- Weiche Verarbeitung
- Sehr geringer Verbrauch
- Geeignet auf Fassadenisolationen
- Komplettes Dienstleistungspaket mit echtem Mehrwert

Spez. Gewicht  
Festkörper  
VOC-CH  
VOC-EU

1.03 g/cm<sup>3</sup>

20.5 %

0.4 %

EU-Grenzwert (Decopaint) für AAROBAT AQUA 259 (Kat. A/h 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält 4.53 g/l.

## AAROBAT AQUA 259 - der Fassadentiefgrund Zum Verfestigen von mineralischen Fassaden

### Sicherheitshinweis

Bei Spritzapplikation Haut vor Sprühnebel schützen. Leicht ätzend. Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt 259 vor der Verarbeitung

### Lagerfähigkeit

Unangebrochene Gebinde bei Raumtemperatur 1 Jahr. Frostfrei lagern.

### Verarbeitungsbedingungen

nicht unter + 5° C. **Material frostfrei lagern!** Vor Gebrauch, vor allem in der kalten Jahreszeit, Produkt vor der Verarbeitung mindestens 12 Std. in beheiztem Raum lagern.

### Verarbeitung

Zum Rollen und Streichen auf sehr stark saugendem Putz unverdünnt verwenden und vor Gebrauch gut aufrühren. Satt auftragen.

Auf normal saugendem Putz, 20 – 30 % mit Wasser verdünnen. Verlangen Sie unsere Objektberatung.

### Verbrauch

Auf mittelstark saugendem Putz, 70 -100 g/m<sup>2</sup> zum Streichen und rollen.

### Untergrundvorbehandlung

**Prüfen Sie Putzuntergründe vor den Anstricharbeiten auf ihre Tragfähigkeit.**

Mehlige- mürbe Untergründe **müssen** verfestigt werden. Eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen.

Nicht auf feuchte oder nasse Putze applizieren

Mineralische Putze müssen mind. 4 Wochen karbonatisiert sein.

### Beschichtungsempfehlung

1-2 x AAROBAT AQUA 259 satt rollen oder spritzen  
2 x AAROSILICO F 532 Silikonfassadenfarbe

### Trocknungszeit

8 Stunden bei 20° C.

### Sicherheitstechnische Hinweise

Beachten Sie zusätzlich das EG-Sicherheitsdatenblatt 259

### Produktinformation

#### QR-Code

Diese Produktinfo von AAROBAT AQUA 259, können Sie jederzeit auf der Baustelle, vor der Verarbeitung, mit einem Handy über unseren QR-Code auf der Produktetikette erreichen. So können Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme vermeiden.

### Sortiment

## AAROBAT AQUA 259 der Fassadentiefgrund

Zum Verfestigen von mineralischen Fassaden

### Gebinde

Kessel à 5 und 15 kg netto

### Farbton

Farblos

## AAROBAT AQUA 259 - der Fassadentiefgrund Zum Verfestigen von mineralischen Fassaden

Diese „Produkte-Information“ muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich. Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Fragen Sie gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe. Schutzmassnahmen beim Umgang mit dem Produkt Der Anstrichstoff soll im flüssigen bzw. nicht völlig ausgetrockneten Zustand nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen! In jedem Fall entsprechende Reste ordnungsgemäss entsorgen. Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Sorgen Sie auch bei wasserverdünnbaren Produkten jederzeit für gute Belüftung. Es gelten im übrigen die SUVA-Vorschriften, welche bei der Verarbeitung von Anstrichen unbedingt beachtet werden müssen! Bei Unfällen mit Anstrichstoffen immer den Arzt aufsuchen! Beachten Sie die Informationen auf der Produkte-Etikette und das EG-Sicherheitsdatenblatt.