

Griffigkeit: SRT Pendel

Gesamtauftrag 02-08-00200

Norm(en)

SN 640 512-4b / SN 640 525

Probe Nr. -

Projektleiter Emch Patric

Aarolac AG

Baustelle/Strasse -

Franz-Dieter Machunsky

Teilstück Musterplatte

Suhrenmattengässli 4

CH-5036 Oberentfelden

Fahrbahn -

Produkt AAROPLAST 617A
2K Rollplastik

Applikation

Messdatum 30.04.2018

Bemerkungen

Ergebnisse

Messstelle	Profil [km]	PTV-Wert [-]	Ausflusszeit OT [sec]	Bemerkungen
1		80	-	PTV-Wert = Mittelwert aus 4 Prüfungen

Beilage Situationsskizze

Anforderungen bei Anwendung der kombinierten Methode SRT/ Ausflussmesser (SN 640 525)

Strassenklasse Höchstgeschwindigkeit V	PTV-Wert [-]	Ausflusszeit [sec]	Bemerkungen
≤ 50 km/h	≥ 60	50	auch für FGSO (SN 640 214)
60 ... 80 km/h	≥ 60	50	
> 80 km/h	≥ 60	50	

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Bereiche.

Es gelten die AGB.

Oberbuchsiten, 30. April 2018/ EMP


 Projektleiter Markierungen
 Patric Emch