

AAROFIX AQUA 255 – La couche de fond à consolider Fond à consolider incolore pour fonds minéraux, intérieur



Fond incolore pour renforcer les supports minéraux, les supports en plâtre blanc lisse soluble à l'eau pour l'intérieur. Un solutionneur de problème qui fonctionne toujours ! Etiquette environnementale C Minergie-Eco, ECO CFC 285.



Nous remplissons les prescriptions en rapport à Minergie Eco. Tous les critères ECO-CFC 285 sont maintenus dans le traitement de surface. Ce produit est vérifié et marqué dans l'étiquette environnementale C de la fondation Suisse. AAROFIX AQUA 255 est une couche de fond égalisant modulable et définie selon le système de peinture d'habitat AAROTEX ULTRA et AAROPLANT ECO. Dans les constructions neuves et en rénovations, on peut résoudre bien des problèmes d'applications professionnels. Un solutionneur de systèmes à plusieurs couches.

- **AAROPLANT ECO 544** *Etiquette environnementale A, Minergie Eco*
- **AAROTEX ULTRA 545** *Etiquette environnementale B, Minergie Eco*
- **AAROSIL PREMIO 548** *Etiquette environnementale B, Minergie Eco*

Production efficace + logistique

Notre entreprise fabrique ce produit 100% avec des énergies renouvelables avec notre propre installation solaire. Les produits sont consciemment transportés par le concept Dual rail – route avec minimisation de CO2. Nous faisons 2/3 de notre système de transport par rail-route.

Container écologique,

Pour la livraison en grande quantités, notre concept intègre le container en carton environnementale (au lieu de container synthétique) qui sont produits avec du vieux papier et vieux cartons. Le container en carton est utilisé plusieurs fois sur le circuit. Après l'utilisation répétée, le container est à nouveau recyclable et passe de nouveau dans le cycle de fabrication.

Application

N'est pas approprié sur les synthétiques (additifs organiques) lissage de plâtre blanc lisse, ou lors de laitance qui ne tirent pas. Lissages et laitances prennent très peu d'eau et sont simplement „laqués“.

AAROFIX AQUA 255 est prévu pour des surfaces poreuses, sablonneuses ou encore farineuses fortement ou irrégulièrement absorbante, ou sur des surfaces minérales en tant que solutionneurs de problèmes.

Il forme une surface régulière compacte renforcé. Approprié pour recevoir des couches suivantes. Ce produit est avant tout prévu pour consolider les supports. Sur la base de notre vérification du plâtre blanc lisse sablonneux ou farineux, plâtre blanc lisse avec un mauvais accrochage. L'application de ce fond à consolider n'exclut pas l'examen de l'effet de stabilisation de tout le système de revêtement à une surface en tant qu'échantillon. Vérifier après 3 jours de temps de séchage.

AAROFIX AQUA 255 peut s'appliquer au rouleau, au pinceau et à l'Airless.

AAROFIX AQUA 255 – La couche de fond à consolider

Fond à consolider incolore pour fonds minéraux, intérieur

Teinte

Incolore

Propriétés/Normes de vérifications Label environnemental

AAROFIX AQUA 255 a été classé par la fondation Suisse des (www.stiftungfarbe.org) en catégorie C (voir étiquette environnementale).

D'autres propriétés de qualités à votre profit

- Souple à travailler
- Faible consommation
- Paquet complet de services avec une véritable plus-value.

Poids spécifique Corps solides VOC-EU

1.0 g/cm³
12.8 %
EU-Valeur frontière (Décopaint) pour AAROFIX AQUA 255 (Cat. A/h 30 g/l (2010) Ce produit contient 0 g/l, cela signifie exempt de solvant.

Minergie-Eco

Nous remplissons les prescriptions en rapport à Minergie Eco. Tous les critères ECO-CFC 285 sont maintenus dans le traitement de surface. Ce produit est vérifié et marqué de l'étiquette environnementale C de la fondation Suisse couleur.

Capacité au stockage

Emballages non entamés 1 année à température ambiante. Locaux protégés du gel. De par sa conservation au pot nous conseillons pour les bidons entamés et dilués de les appliquer dans les 4 mois!

Conditions de mises en œuvre

Pas en dessous de + 5°C. **Matériel stocké hors gel !** Avant l'emploi pendant les périodes froides entreposer le produit au minimum 12 heures avant dans un local chauffé. Container, le stocker dans des locaux hors gel, et éventuellement à isoler avec un Floorliner ou enrober avec du plastique et faire tempérer etc.

Application (Pinceau + Rouleau)

Pour application au rouleau et au pinceau sur support fortement absorbant par exemple, tel que le plâtre blanc lisse, diluer à 10%. Bien brasser avant l'emploi. Afin de solutionner un problème, on dilue de 10 – 20%. À cet effet, veuillez demander conseil à notre service technique.

Application (avec Airless)

AAROFIX AQUA 255, diluer à l'eau de 10 – 20%

Buses	0.19 – 0.21
Angle de giclage	60 °
Pression de giclage	150 – 180 bar

Consommation

(Pinceau + Rouleau) Sur plâtre blanc lisse moyennement absorbant 70 -100 g/m².

AAROFIX AQUA 255 – La couche de fond à consolider Fond à consolider incolore pour fonds minéraux, intérieur

Traitement du support

Vérifier les supports en plâtre blanc lisse sur la portance avant les travaux d'application en rapport avec notre Checkliste: «Protocole de vérification pour plâtre blanc lisse et enduisages» édition 2017/1 (demandez en ce cas notre Checkliste à notre conseiller technique.

Supports farineux et sablonneux doivent être renforcés avec AAROFIX AQUA 255 effectuer du système de vérification un échantillon au préalable.

Recommandation de structuration

1 x AAROFIX AQUA 255 au rouleau ou giclé

Selon mise à contribution appliquer les couches suivantes

2 x AAROTEX ULTRA 545 au rouleau, ou 1 x giclé

2 x AAROSIL PREMIO 548 au rouleau, ou 1 x giclé

2 x AAROPLANT ECO 544 au rouleau ou 1 x giclé

2 x AAROTON PREMIER 543 au rouleau ou 1 x giclé

2 x AAROTON INTERNO 547 au rouleau, ou 1 x giclé

2 x AAROTOP KERAMIC 533 au rouleau, ou 1 x giclé

Information TRES IMPORTANTE !

Pour des travaux de masticage ou travaux de décoration sur le système de peinture d'habitat AAROTEX ULTRA, AAROSIL PREMIO ou AAROPLANT ECO.

Il faut exécuter à la suite à ces travaux, les procédés suivants: Finitions de joints ou des travaux de peintures créatifs délicats sont à protéger contre des dégâts. Pour la protection de bande adhésive il est seulement autorisé à faible force de colle comme bande de protection pour tapisserie 2070 3M.

Normes/Fiches techniques FRMPP

Veillez observer accessoirement les fiches techniques de la FRMPP **SMGV** – GTK tels que la FRMPP BFS les directives et la Checkliste FRMPP contrôle de test "Plâtre blanc lisse et enduisages"

Temps de séchage (roulé)

En général 12 heures par bonne aération et 20° C.

Après le recouvrement, prévoir de suite une aération suffisante.

En cas de température en-dessous de 8°C., et/ou mauvaise aération (très haute humidité) appliquer autre couche après 12 heures. Dans les locaux longuement fermés et humides, il se peut que de l'eau de condensation se forme, et la couche de fond ne peut pas sécher régulièrement. Cela conduit à des dégâts d'applications et détrempe du support.

Appliquer seulement sur des surfaces sèches au toucher !

Laisser sécher 12 heures avant de faire des travaux de masticages, sinon les surfaces recouvertes se déchirent. Poncer seulement avec du papier de verre de 220 et si nécessaire. Ne pas poncer la couche tout outre. Toutes les traces d'exécutions peuvent apparaître à travers la couche de finition et conduire à un résultat négatif.

AAROFIX AQUA 255 – La couche de fond à consolider Fond à consolider incolore pour fonds minéraux, intérieur

Temps de séchage (giclé)

Pour gicler **appliquer non diluer** et gicler une surface bien régulière fermée et exempte de pores. **ATTENTION !** Appliquer une couche bien fermée jusqu'à couverture. Ne pas "charger", indéfiniment de marchandise sinon il en résulte des dégâts en surface tels que "Froissements" etc. Après le giclage, découvrir de suite, ouvrir aérer intensivement. Le soir ouvrir les fenêtres en imposte, et appliquer la couche suivante le lendemain après une bonne aération.

Indications techniques de sécurité Observez accessoirement la Fiche de données de sécurité (CE) 255

Information-Produit

Code-QR

Cette information du produit AAROFIX AQUA 255, vous pouvez à tout moment accéder au site, avant le traitement, avec un téléphone portable sur l'étiquette du produit, au moyen de notre code QR. Vous éviterez ainsi des problèmes de qualité inutiles et coûteux.

Assortiment

AAROFIX AQUA 255

Fond à consolider incolore pour fonds minéraux, intérieur
Certifié avec l'étiquette environnementale C

Emballages

5 et 15 kg net

Teinte

Incolore

Cette information sur les produits doit être remise avec la marchandise, avant **le début** des travaux comme mode d'application, et d'emploi destiné à l'applicateur de façon à éviter des erreurs coûteuses et inutiles nuisibles à la qualité. Ces données sont à titre indicatif. Elles sont basées, sur une étude minutieuse. Néanmoins aucune responsabilité juridique ne saurait en être déduite. Les facteurs d'applications au moment du traitement, ne dépendent pas de notre ressort. Pour tous conseils détaillés, nous sommes naturellement à votre entière disposition. La présente fiche technique annule et remplace toutes celles qui précèdent. Le cas échéant demandez les indications récentes. **Mesure de protection à prendre avec ce produit.** Les matières de peintures et les diluants ne doivent pas par exemple, être jetés dans les canalisations ou dans le sol, mais être traités par l'élimination des déchets. Lors de l'application, les informations concernant les dangers et les précautions à prendre sont indiquées sur l'estagnon. Prenez la précaution d'avoir toujours une bonne aération, et n'apportez jamais d'allumettes dans le local ; dans le cadre de l'application et du séchage! Les prescriptions de la CNA concernant l'application de peintures à base de solvants, sont à respecter. En cas d'accidents lors de travaux avec des produits à base de solvants, veuillez toujours consulter un médecin. Observez les informations sur les étiquettes du produit et la fiche de sécurité d'EG.