

## AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5

### Semi-mat Peinture pour parois Premium pour la rénovation et les nouveaux bâtiments

### Pour revêtement de parois solides



Dispersion intérieure semi-mate résistant au frottement, renforcée au PU pour la rénovation et les bâtiments neufs. Brillance : Effets noble "Optiquement semi-mate 5" Haute résistance à l'abrasion et résistant aux produits de nettoyages professionnels. Etiquette environnementale B.

#### Application



Revêtement pour plafonds et parois semi-mat AAROTOP KERAMIC 533, a été spécialement développé pour une protection décorative, pour parois et autres supports dans la nouvelle construction et dans la rénovation lors de fortes mises à contributions, dans les hôpitaux, cabinets de médecins, cages d'escaliers, constructions publiques, locaux et magasins, hôtels, guichets, écoles, homes, parkings et fabriques. Partout où l'on exige un support semi-mat avec une haute compatibilité à l'abrasion. Bâtiments qui sont soumis à un entretien de l'hygiène, par plusieurs produits d'entretiens ménagers ou produits de nettoyage professionnels. La surface est dure et en même temps souple, présente une surface semi-mate, une haute résistance à l'abrasion. Cette qualité de surface élevée est obtenue par une résistance spécifique à la céramique minérale.

#### Utilisation

**AAROTOP KERAMIC 533** est utilisé pour le revêtement en plâtre, les matières synthétiques, l'enduit minéral, le béton, la maçonnerie, l'enduit blanc, le placoplâtre apprêté d'une couche de fond, des panneaux de fibrociment, des vieux revêtements solides, du carrelage, et du calicot.

#### L'étiquette environnementale

Tous les critères d'exclusion sont respectés conformément au catalogue Minergie-ECO, et remplissons les traitements de surfaces intérieurs ECO-BKP 285. Le produit est contrôlé et étiqueté avec l'étiquette environnementale B de la Fondation suisse couleur ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).

#### Propriété/Normes d'essai

##### Qualités révélatrices Propriétés pour votre utilité

- Résistance à l'abrasion humide 1 conforme DIN/EN 13300
- Comparaison de contraste 2, selon DIN/EN 13300, en RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, NCS S 0500-N, S1000-N, T990 et blanc.
- Résiste aux produits de nettoyage professionnels (ne résiste pas aux désinfectants pour la peau et les muqueuses, aux désinfectants pour instruments pour salles d'opération ou laboratoires)
- Production et logistique écologiques vérifiables
- Paquet de prestations complets avec une valeur ajoutée réelle
- Rupture de blanc réversible (effet d'écriture)
- Pas de brillance de la surface après le nettoyage
- Caractéristiques de traitement souples semblables à celles d'un émail

## AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5

### Semi-mat Peinture pour parois Premium pour la rénovation et les nouveaux bâtiments

### Pour revêtement de parois solides

- Surface fine et lisse
- Long temps d'ouverture pendant l'application
- Très haut rendement

#### Production efficace + logistique

Notre entreprise fabrique ce produit 100% avec des énergies renouvelables avec notre propre installation solaire. Les produits sont consciemment transportés par le concept Dual rail – route avec minimisation de CO<sub>2</sub>. Nous faisons 2/3 de notre système de transport par rail-route.

#### Container écologique

Pour la livraison en grande quantités, notre concept intègre le container en carton environnementale (au lieu de container synthétique) qui sont produits avec du vieux papier et vieux cartons. Le container en carton est utilisé plusieurs fois sur le circuit. Après l'utilisation répétée, le container est à nouveau recyclable et passe de nouveau dans le cycle de fabrication.

#### Base

Liant acrylate renforcé, matières de charge fonctionnelle, Pigments

#### Degré de brillance

semi-mat 5

#### Teintes standard

Blanc, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, NCS S 0500-N, S1000-N, S0300-N, T990

#### RAL, NCS S

**Plus 3000 formules exactes teintes RAL- et NCS S**

#### Poids spécifique Corps solides VOC-EU

1.28 g/cm<sup>3</sup>, Teinte Blanc, qualité standard 533  
55.1 % qualité standard 533  
EU-Valeur frontière (Décopaint) pour AAROTOP KERAMIC 533  
(Cat. A/a 30 g/l (2010) ce produit contient 0 g/l

#### Minergie-Eco

Nous remplissons les prescriptions en rapport à Minergie Eco. Tous les critères ECO-CFC 285 sont maintenus dans le traitement de surface. Ce produit est vérifié et marqué de l'étiquette environnementale B de la fondation Suisse couleur.

#### Capacité au stockage

Emballages non entamés 6 mois à température ambiante. Locaux protégés du gel. De par sa conservation au pot nous conseillons pour les bidons entamés et dilués de les appliquer à court terme!

#### Conditions de mises en œuvre

Pas en dessous de + 5°C. **Matériel stocké hors gel !** Avant l'emploi pendant les périodes froides, entreposer le produit au minimum 12 heures avant dans un local chauffé. Container stocker dans des locaux hors gel et éventuellement isoler avec un Floorliner ou un enrober de plastique, et tempérer etc.

## AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5

### Semi-mat Peinture pour parois Premium pour la rénovation et les nouveaux bâtiments

#### Pour revêtement de parois solides

#### Application (pinceau + rouleau)

En rénovation, haut pouvoir couvrant diluer à l'eau de 0-3 % sur supports fortement absorbants, diluer la première couche de 5-10 % à l'eau. Deuxième couche 0-3%  
Pour gicler à l'Airless diluer à 10 % ou dilué, qualité Airless. 533/1

#### Instructions de traitement importantes

Pour une surface de revêtement uniforme et homogène sur des surfaces sensible aux raponses, vous devez travailler avec suffisamment de matériel sur le rouleau. Rouler aussitôt dans un seul sens, mouillé dans mouillé et régulièrement. Ne pas rouler à nouveau après, cela donne des raponses visibles. Également lors de manque matériel mal égalisé ou pas assez conduit à des raponses. Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau Micromix. Ne pas utiliser de rouleau à poils courts, ou de rouleau à dispersion. Diluer 10 % pour Airless ou appliquer la qualité Airless diluée 533/1.

#### Application (avec Airless)

#### Avec AAROTOP KERAMIC 533/1,

#### Qualité Airless prêt à gicler A

Buses	0.19 – 0.21
Angle de giclage l	60 °
Pression de giclage	150 – 180 bar

#### Consommation par couche

Au pinceau et rouleau sur surface lisse, 145 g/m<sup>2</sup>  
Giclé à l'Airless 350 g/m<sup>2</sup> inclus perte au giclage.

#### Traitement du support

Béton et crépis doivent être solide et sec. Il ne doit pas y avoir des résidus de graisse, poussière ou d'autres impuretés, d'autres anciennes couches de peintures solides à la détrempe peuvent être directement recouvertes avec AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5. D'anciennes couches avec un mauvais accrochage, non solide à la détrempe, doivent être supprimés. La nicotine doit être au préalable isolé avec AAROISOLA AQUA 506 tout comme les taches d'eau et laisser sécher au minimum 4 heures. (Voir Information du produit correspondant)  
Les supports farineux doivent être au préalable renforcé avec AAROFIX AQUA 255. Les supports fortement et irrégulièrement absorbants doivent être égalisés avec l'application d'AAROFIX AQUA 256. Appliquer les couches suivantes avec 2 x AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5, appliquer non diluer. En cas d'application sur du métal, il faut nettoyer le métal et appliquer une couche avec AAROSTAR AQUA 306, demandez éventuellement nos conseils techniques.

#### Temps de séchage à 20°C. Pouvoir couvrant

Dépend de la capacité d'absorption des supports application après 4 – 5 heures. Pour les couleurs et/ou des surfaces sensibles aux marques nous préconisons d'appliquer une deuxième couche après 12 heures. De ce fait vous obtenez un meilleur pouvoir couvrant et une surface homogène.

#### Indications techniques de sécurité

Observez accessoirement la fiche de sécurité-EG 533 sur notre page web [www.aarolac.ch](http://www.aarolac.ch)

## AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5

Semi-mat Peinture pour parois Premium pour la rénovation et les nouveaux bâtiments  
Pour revêtement de parois solides

Information-Produit	Code-QR
	Cette information du produit AAROTOP KERAMIC 533, vous pouvez à tout moment accéder à notre site, avant le traitement, avec un téléphone portable, scanner l'étiquette du produit, au moyen de notre code QR. Vous éviterez ainsi des problèmes de qualité inutiles et coûteux.
Assortiment	<b>AAROTOP KERAMIC 533 semi-mat 5</b> Semi-mat Peinture pour parois Premium Pour revêtement de parois solides <b>Etiquette environnementale B</b>
Emballages	<b>Qualité standard 533, Nuances colorées</b> Boîte à 1kg net Bidons à 5, 10 et 22 kg net  <b>Qualité Airless prête à gicler A, 533/1</b> 22 kg net Fûts en plastique à 120 kg net, Container en carton à 600 kg net
Degré de brillance	Sur surface lisse env. 5 % avec 85°<)
Teintes Standard	Blanc, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, NCS S 0500-N, S1000-N, S 0300-N, T990
RAL, NCS S	<b>Plus 3000 formules exactes teintes RAL- et NCS S</b>

Cette information sur les produits doit être remise avec la marchandise, avant le début des travaux comme mode d'application, et d'emploi destiné à l'applicateur de façon à éviter des erreurs coûteuses et inutiles nuisibles à la qualité. Ces données sont à titre indicatif. Elles sont basées, sur une étude minutieuse. Néanmoins aucune responsabilité juridique ne saurait en être déduite. Les facteurs d'applications au moment du traitement, ne dépendent pas de notre ressort. Pour tous conseils détaillés, nous sommes naturellement à votre entière disposition. La présente fiche technique annule et remplace toutes celles qui précèdent. Le cas échéant demandez les indications récentes. **Mesure de protection à prendre avec ce produit.** Les matières de peintures et les diluants ne doivent pas par exemple, être jetés dans les canalisations ou dans le sol, mais être traités par l'élimination des déchets. Lors de l'application, les informations concernant les dangers et les précautions à prendre sont indiquées sur l'estagnon. Prenez la précaution d'avoir toujours une bonne aération, et n'apportez jamais d'allumettes dans le local ; dans le cadre de l'application et du séchage ! Les prescriptions de la CNA concernant l'application de peintures à base de solvants, sont à respecter. En cas d'accidents lors de travaux avec des produits à base de solvants, veuillez toujours consulter un médecin. Observez les informations sur les étiquettes du produit et la fiche de sécurité d'EG.