

AAROL V560

Le Haftvorlack-Renovations au solvant



Couche de fond au solvant pour intérieur et extérieur, revêtement pour couche à pour l'extérieur, pour éléments en bois.

Base

Combinaison-Résine Alkyde

Application

AAROL V560 est un vorlack au solvant, pour l'intérieur et l'extérieur sur des éléments en bois comme des fenêtres, portes, façades en bois, portes de garages, avant toits, verrous, bancs etc...

Propriétés

AAROL V560 bonne égalisation avec un haut pouvoir d'accrochage. Il sèche très rapidement et de ce fait on peut le recouvrir après un temps très court. Bonne aptitude au ponçage et élasticité tout comme la régulation de l'humidité fait de ce Vorlack un produit sans problème.

Poids spécifique	1.48 g/cm ³
Teneur en corps solides	71 %
Part en COV	29 %

Aptitude au stockage

1 année, dans des estagnons bien fermés et à température ambiante.

Traitement du support

Le support doit être propre et sec. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.

Recommandation de structuration pour bois nu

1 x AAROL 404, à tremper ou au pinceau
1 x AAROL V560, au pinceau ou gicler
1 x AAROSATIN 587, au pinceau ou gicler

Possibilités de mises en oeuvres

Au pinceau, Rouleau, Gicler

Viscosité à la livraison

Légèrement Thixotrop, prêt à peindre

Consommation

Théorique à 60 µm épaisseur de couche sèche:	210 g/m ²
Pratique (Appliqué giclé) à 60 µm épaisseur de couche sèche env.:	365 g/m ²

AAROL V560

Le Haftvorlack-Renovations au solvant

Temps de séchage

Sec hors poussière:		2 heures
à 20° C	Au toucher après:	8 heures
1 x Peint	Ponçable après:	12 heures
	Recouvrable après:	12 heures

Nettoyage des appareils

AAROPHAN 650 OU AAROPHAN 651

Assortiment

AAROL V560

„Vorlack 3000“

Le Vorlack au solvant pour peindre et gicler

Teintes standards

Blanc, Brun-Rouge, Vert roseaux, RAL 3031 Rouge tomate, 5015 Bleu ciel

Emballages

Bidon à 6 kg net

Bidon à 20 kg net

Indications techniques de sécurité

Observez accessoirement la fiche de sécurité-EG, AAROL 560, avant l'emploi sur notre page web www.aarolac.ch

Information-Produit

Code-QR

Cette information sur le produit AAROL 560, peut être obtenue à tout moment à l'atelier et sur le chantier avec un téléphone portable sur notre code QR figurant sur l'étiquette du produit avant le traitement. Cela permet d'éviter des problèmes de qualité inutiles et coûteux.

Cette information sur les produits doit être remise avec la marchandise, avant le début des travaux comme mode d'application, et d'emploi destiné à l'applicateur de façon à éviter des erreurs coûteuses et inutiles nuisibles à la qualité. Ces données sont à titre indicatif. Elles sont basées, sur une étude minutieuse. Néanmoins aucune responsabilité juridique ne saurait en être déduite. Les facteurs d'applications au moment du traitement, ne dépendent pas de notre ressort. Pour tous conseils détaillés, www.aarolac.ch nous sommes naturellement à votre entière disposition. La présent fiche technique annule et remplace toutes celles qui précèdent. Le cas échéant demandez les indications récentes. Mesure de protection à prendre avec ce produit Les matières de peintures et les diluants ne doivent pas par exemple, être jetés dans les canalisations ou dans le sol, mais être traités par l'élimination des déchets. Lors de l'application, les informations concernant les dangers et les précautions à prendre sont indiquées sur l'estagnon. Prenez la précaution d'avoir toujours une bonne aération, et n'apportez jamais d'allumettes dans le local; dans le cadre de l'application et du séchage! Les prescriptions de la CNA concernant l'application de peintures à base de solvants, sont à respecter. En cas d'accidents lors de travaux avec des produits à base de solvants, veuillez toujours consulter un médecin. Observez les informations sur l'étiquette du produit.